Journal of Ardabil University of Medical Sciences

Vol. 23, No. 2, Summer 2023, Pages: 126-134

Original Article

Fracture Rate in Smart Tract X3 in Root Canal Treatment of Tooth

Kaviani M*1, Alavinejad P2, Khodadadnejad F3

- 1. Department of Endodontics, School of dentistry, Ardabil University of Medical sciences, Ardabil, Iran
- 2. Department of Endodontics, School of dentistry, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
- 3. Department of Endodontics, School of dentistry, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- * Corresponding author. Tel: +98183515797, Fax: +984533512000, E-mail: dr.mehrnoosh.kaviani@gmail.com

Article info

Article history:

Received: Jul 5, 2023 Accepted: Aug 19, 2023

Keywords:

Fractured Instrument Root Canal Endodontics Nickel-Titanium Alloy

ABSTRACT

Background: File fracture is one of the main concerns in root canal therapy, which can affect endodontic treatment outcomes. The present study aimed to assess the fracture rate of the Smart Tract X3 as a new file system, in comparison with the commonly used rotary file system, during the preparation of simulated severely curved root canals.

Methods: A total of 180 resin blocks with simulated severely curved canals were randomly assigned to three equal groups (n=60) including Smart Tract X3, ProTaper Universal and Neoniti. Each set of files was used for cleaning and shaping of five canals, in total, 12 sets of files were used to prepare 60 channels in each group. All files were prepared according to the manufacturer's instructions. The number (%) of fractures, location, length and distance of fractured segments from the apex of the block were recorded.

Results: Overall 60 files of Smart tractX3 and ProTaper universal (5 files in a set) and 36 files of the Neoniti (3 files in a set) were used. The fracture rate did not show a statistically significant difference in between-groups comparison. All fractures occurred at the apical third of the canal with the mean length of fractured segments and the distance of fractured segments from the apex of the block 2.228±0.216 mm and 0.845±0.186 mm, respectively.

Conclusion: There was no significant statistical difference among Smart Tract X3, ProTaper Universal, and Neoniti files regarding the incidence of fracture during the preparation of five severely curved canals.

How to cite this article: Kaviani M, Alavinejad P, Khodadadnejad F. Fracture Rate in Smart Tract X3 in Root Canal Treatment of Tooth. J Ardabil Univ Med Sci. 2023;23(2): 126-134.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

Extended abstract

Background: File fracture is one of the main concerns in root canal therapy, which can affect endodontic treatment outcomes. The introduction of nickel-titanium (Ni-Ti) alloy brought about a revolution in endodontic treatment and preparation of canals. Ni-Ti alloy has some major advantages over stainless-steel files such as: faster preparation time, more flexibility and adaptation to conform to the canal curvature, more resistance to fracture and better preservation of canal geometry; despite their acceptable qualities, they still have the risk of file fracture. Present study aimed to assess the fracture rate of Smart tract X3 and its fracture location as a new system, in comparison with the commonly used NiTi alloys rotary files system, during the preparation of simulated severely-curved root canals. The introduction of nickel-titanium (Ni-Ti) alloy brought about a revolution in endodontic treatment and preparation of canals.

Methods: A total number of 180 simulated canals (Farahani, Tehran, Iran) made of clear polyester resin with standardized canal shape and Knoop hardness of 40 kg/mm were used as specimens with the same working length and severe curve (45 degrees), taper 2%, and apical size of #15. The hardness of this resin block is the same as dentin. Resin blocks were assigned to three equal groups (n=60) of Smart tract X3, Protaper universal and Neoniti system and prepared according to manufacturer In the Smart tract X3 recommendation. group, canals were negotiated with K file #15 (Mani, Tochigi, Japan), after the determination of working length, (#17.6%) and N2 file (#17.4%) were used with brushing motion in 2.3 coronal of the canal; subsequently, canal orifices were shaped with Nx (#25.12%). The preparation of the canal was completed with C1

(#20.6%) and C2 (#25.6%) to its apical. The rotation speed for all files was 300 rpm with a rotary motor (NSK, Nakanishi, Japan); and the torque of rotation was 3Ncm. In the last group, the preparation of canals was performed by the Neoniti system. Canal scouting and determination of working length were the same as the other systems. After the application of K file #15, the C1 file (#25.12%) was used as an orifice shaper in 1/3 of the coronal canal. Thereafter, the red A1 file (#25.8%) and vellow A1 file (#20.8%) were used, respectively, with a circumferential motion to 1.3 middle of the canal and with a pecking motion to the apical of the canal. The rotation speed of all files of Neoniti was 350 rpm; moreover, the torque results of C1 and A1 were 3Ncm and 1/5 Ncm, respectively.

Results: In Protaper universal system group, after negotiation and determination of working length same as Smart tract X3 system, the Sx was used in 1/3 of the coronal canal. Thereafter, the preparation of the canal was terminated at working length with S1, S2, F 1(#20.7%), and F2 (#25.8%). Rotation speed was reported as 300 rpm for all of files; moreover, the torque of Sx and S1 was 3Ncm, S2: 1Ncm, F1: 1/5 Ncm, and F2: 2 Ncm. The Rc-Preb (Morvaben, Tehran, Iran) was used as a lubricant in the three groups. Canals were irrigated with 10^{CC} of 5.25% Naocl (Morvaben, Tehran, Iran). After each step of preparation, files were cleaned with gauze and Naocl and sterilized in an autoclave. Every set of files was used for five canals. After the preparation of canals, photo of blocks, along with file fracture, were taken mesiodistally under the stereomicroscope. photos Following that, the investigated with MIP4 (Acia pardazn, Tehran, Iran), a computer software: length moreover, the instrument and distance of apical point were estimated with 6.9 micrometer error.

Finally 60 files (5 files in a set) of Smart tract and Protaper universal and 36 files (3files in a set) of the Neoniti were preparation, used.After canal file fracture was observed in Smart tract X3 and Neoniti groups, Nevertheless, the Protaper group, one F2 file after four applications and three F2 files after five applications were fractured (6.6%).According to Chi-square Test, no statistical difference was detected between Protaper and Neoniti groups (p=0.075), as well as Protaper and Smart tract groups (p=0.065). The mean scores of fractured segments length and the distance of fractured segment from the apex of the block were obtained at 2.228±0.216 and 0.845±0.186 mm, respectively.

Conclusion: Manufacturers have attempted to produce a rotary file by improving the thermomechanical characteristics of Ni-Ti alloys. These treatments include thermal, mechanical, electropolishing, and recently introduced electric discharge machining. These treatments mainly aim to impart a more martensitic phase into the files at

normal body temperature to obtain the maximum advantage of flexibility, as compared to the austenitic phase. These heat-treated instruments also possess improved cyclic fatigue resistance, in comparison with conventional NiTi alloys. Smart tract X3 is a new heat-treated rotary files system which claimed to have a high resistance to fracture in curved root canals by manufacture, however, its fracture has not been examined so far, the present study as best aimed to assess the fracture rate and location of fracture of Smart tractX3 in comparison with conventional NiTi alloys rotary files system in highly curved root canals.

The rate fracture of Smart Tract X3 is less than Protaper but similar to the Neoniti system; nonetheless, this difference is not statistically significant. The greater flexibility of Smart tract x3 can be attributed to heat treatment methods in the manufacturing process.

Keywords: Fractured Instrument, Root Canal, Endodontics, Nickel-Titanium Alloy

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دوره بیست و سوم، شماره دوم، تابستان ۱٤٠٢

مقاله اصيل

بررسی میزان شکست فایل Smart Tract X3 در درمان ریشه دندان

مهرنوش کاویانی ٔ *، پرنیان علوی نژاد ٔ ، فروغ خدادادنژاد ٔ "

۱. گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

- ۲. گروه اندودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
- ۳. گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد، تهران، ایران
- * نویسنده مسئول. تلفن: ۹۱۸۳۵۱۵۷۹۷ فاکس: ۰۰۵۵۳۵۱۲۰۰۰ پست الکترونیک: dr.mehrnoosh.kaviani@gmail.co

چکیده

زمینه و هدف: شکستگی فایل یکی از نگرانیهای اصلی در درمان ریشه دندان است که میتواند بر نتایج آن تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان شکست فایل Smart Tract X3 به عنوان یک سیستم جدید، در مقایسه با سیستم فایلها چرخشی رایج، در حین آماده سازی کانالهای ریشه شبیهسازی شده انجام شد.

روش کار: تعداد ۱۸۰ بلوک رزینی با کانالهایی با انحنای شدید (٤٥ درجه) بهطور تصادفی به سه گروه مساوی (۶۰ تـایی) ProTaper Universal هموعه فایل بـرای پاکسـازی و شـکلدهـی ۵ Neoniti قسیم شدند. از هر مجموعه فایل بـرای پاکسـازی و شـکلدهـی ۵ کانال استفاده شد که در مجموع از ۱۲ مجموعه فایل برای تهیه ۶۰ کانال در هر گروه استفاده شـد. تمـامی فایـلهـا طبـق دستورالعمل سازنده استفاده شدند. تعداد (٪) شکستگی ها، محل، طول و فاصله قطعات شکسته از راس بلوک ثبت شد.

یافتهها: در مجموع ۶۰ فایل Smart TractX3 و ProTaper Universal (۵ فایل در یک مجموعه) و ۳۶ فایل از Neoniti یافتهها: در مجموعه) استفاده شد. میزان شکستگی از نظر آماری تفاوت معنی داری در مقایسه بین گروهها نشـان نـداد. تمام شکستگیها در یک سوم اپیکال کانال با میانگین طول قطعات شکسته و فاصله قطعات شکسته از راس بلـوک بـه ترتیـب ۲/۲۲۸±۰/۲۱۶ میلی متر و ۱۸۶۶/+۸۴۵+۸۱۶ میلی متر و ۱۸۶۶/میلی متر اتفاق افتاد.

نتیجه گیری: بین فایلها Smart tract X3 هو ProTaper Universal و Neoniti از نظر بروز شکستگی در حین آمادهسازی پنج کانال با انحنای شدید تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت.

واژه های کلیدی: کانال *ر*یشه، اندودونتیکس، آلیاژ نیکل– تیتانیوم

پذیرش: ۱٤٠٢/۵/۲۸

دریافت: ۱٤٠٢/٤/١٤

مقدمه

معرفی آلیاژ نیکل تیتانیوم (Ni-Ti) انقلابی در درمان ریشه و آمادهسازی کانالها به وجود آورد [۱]. آلیـاژ Ni-Ti دارای مزایای عمدهای نسبت به فایلها فولادی استنلس اسـتیل ماننـد زمـان آمـادهسـازی سـریعتـر، انعطافپذیری و سازگاری بیشتر برای انطباق با انحنای

کانال، مقاومت بیشتر در برابر شکستگی و حفظ بهتـر شکل کانال میباشـد [۲]. بـا وجـود ایـن مزایـا، خطـر شکستگی فایل، به ویژه در کانالهای انحنادار، همچنان یک دغدغه مهم میباشد و در برخی مـوارد، شکسـت در اثـر خسـتگی و شکسـت پیچشـی فایــلهـا Ni-Ti میتواند رخ دهد و منجر به جدا شــدن ابـزار شـود

روش کار

كــد اخــلاق پايانامــه مــرتبط بــا ايــن مقالــه: IR.AJUMS.REC.1397.160 مى باشد.


با در نظر گـرفتن سـطح اطمینـان ۹۵٪، تـوان ۸۰٪ بـا استفاده از نیرم افیزار Gpower در سیه گیروه ۱۸۰ کانال شبیه سازی شده (در هر گروه ۶۰ عدد) (فراهانی، تہران، ایران) از رزیـن پلـی اسـتر شـفاف بـا شکل کانال استاندارد و سختی نوپ ٤٠ کيلو گرم بر میلیمتر با طول کارکرد یکسان، انحنای شدید (۵۵ درجه)، تيير ٢٪ واندازه اييكال #١٥ بـا سـختى مشـابه دندانهای کشیده شده، به عنوان نمونه استفاده شـد (تصویر ۲) [۸]. بلوکهای رزین به سه گروه مساوی «Smart Tract X3 (بلــوک در هــر گــروه) 5. ProTaper universal و Neoniti تقسيم شدند و تمام كانالها طبق توصيه سازنده آماده شدند؛ به اين ترتیب که:

در گروه Smart Tract X3 بعد از بررسی مسیر با فایل دستی شـماره ۱۵ (Mani, Tochigi, Japan) و تعیین طول کانال ابتدا فایـل N1 (سـایز ۶/۱۷٪) و N2 (سایز ٤/١٧٪) با حرکت Brushing در ۲/۳ کرونال کانال استفاده شـد، سـیس Nx (سـایز ۱۲/۲۵٪) بـرای شکل دهی دهانه کانال به کار برده شد و آماده سازی (%/70) کانال با فایل C1 (سایز %/70) و C2 (سایز %/70) کے امےل شد. سے عت دستگاه روتاری NSK, کے امےل سرای تمامی ایس فایلها ۳۰۰ Nakanishi, Japan) دور بر دقیقه و میزان تورک ۳Ncm بود.



شکل ۲. نمونه بلو*ک ر*زینی

[۵-۳]. در سالهای اخیر بهبود خواص ترمومکانیکی آلیاژهای Ni-Ti برای رفع این محدودیتها از طریـق عملیات حرارتی، پولیش الکتریکی و ماشین کاری تخلیه الکتریکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است[۶]. هدف از عملیات حرارتی انتقال فاز مارتنزیتی بیشتر به فایل ها در دمای معمولی بدن برای به دست آوردن حداکثر مزیت انعطافپذیری در مقایسه با فاز آستنیتی و همچنین بهبود مقاومت در برابر خستگی چرخهای در مقایسه با آلیاژهای Ni-Ti معمولی است Smart Tract X3 .[۷] (تصویر ۱)، یک سیستم فایل چرخشی جدید اصلاح شدہ با حرارت است کے شامل یک فایل Nx (۱۲/۲۵) برای شکل دهی دهانه کانال، و شش عدد فایل برای پاکسازی کانال میباشد (N1: :C3 :/.۶/۲۵ :C2 :/.۶/۲ :C1 :/.٤/۱٧ :N2 :/.۶/۱۷ ۰/۶/۳۰ /۶/۲۰:C4 /۶/۳۰) و ادعا میشود مقاومت بالایی در برابر شکستگی در کانالهای ریشه انحنادار دارد. با توجه به عدم انجام مطالعات در مـورد فایـل Smart Tract X3 در مقایسه با سیستم فایــلهــای چرخشـی آلیاژهای Ni-Ti که به طور معمول استفاده میشـود، مطالعه حاضر با هدف بررسی میـزان شکسـت، محـل شکست، طول و فاصله قطعات شکسته شده Smart Tract X3 از راس بلوک در مقایسه با سیستم فایلهای چرخشی Neoniti و ProTaper در کانالهای ریشه با انحنای شدید انجام شد.



شكل ١. فايل 3 Smart tract

ابزار شکسته و فاصله آن تا نقطه اییکال با خطای ۶/۹

ىافتەھا

میکرومتری بر آورد شد (تصویر ۳). در مجمـــوع از ۶۰ فایـــل Smart Tract X3 و

ProTaper Universal، (۵ فایـل در یـک مجموعـه) و ۳۶ فایل Neoniti (۳ فایل در یک مجموعـه) استفاده شد. پس از آمادهسازی کانال، هیچ شکستگی فایل در گروه Smart Tract X3 و Neoniti مشاهده نشد، بـا این حال، در گروه ProTaper، یک فایل F2 پس از ٤ بار استفاده و سه فایل F2 پس از δ بار استفاده شکسته شدند (۶/۶٪). بر اساس آزمـون مربـع کـای، تفـاوت آماری بین گروههای ProTaper و Neoniti (P=·/·۷۵) و گـروههـای ProTaper و گـروههای مشاهده نشد. تمام شکستگی فایل در $(p=\cdot/\cdot \delta \Delta)$ گروه ProTaper در یک سوم آپیکال کانال رخ داده بود که خارج کردن آن دشوار است. میانگین طول قطعات شکسته و فاصله قطعه شکسته از راس بلوک

 \cdot/Λ ده $\pm\cdot/\Lambda$ ۱۸ میلی متـر و λ ۸۲۲ میلی متـر و λ ۸۲۲ میلی

میلیمتر بود (جدول ۱ و ۲).

شکل ۳. قطعه شکسته شده در بلوک، اندازه گیری طول قطعه شکسته و فاصله آن تا انتهای بلوک

در گروه ProTaper Universal، پس از تعیین طول کارکرد هماننـد سیسـتم Smart Tract X3، فایـل Sx در ۱/۳ کرونال کانال استفاده شد. سیس، آمادهسازی کانال در طول کارکرد با ۶۱ ،S2 ،S1 (سایز ۲/۲۰٪) و رسایز 1/70٪) خاتمه یافت. سرعت چـرخش بـرای F2همه فایلها ۲۵۰ دور بر دقیقه بود، علاوه بر این، گشتاور Sx و Sx د Ncm٥/١F1: ،Ncm١S2: ،Ncm٣ ⋅s1 و :Ncm۲F2 بود.

در سیستم Neoniti، کانالیابی و تعیین طول کار کرد همانند سایر گروهها بود. پس از کاربرد K فایل شـماره ۱۵، فایــل ۲۱ (سـایز ۱۲/۲۵٪) بــه عنــوان شكل دهنده دهانه كانال در ۱/۳ كرونال استفاده شـد. A1 پس از آن، فایل A1 قرمز (سایز A/70٪) و فایل $1/\pi$ نا محیطی تا ۱/۳ زرد (سایز λ/Υ ۰) به ترتیب با حرکت محیطی میانی کانال و با حرکت نـوک زدن بـه سـمت آییکـال استفاده شد. سرعت چرخش تمامی فایلهای Neoniti ۳۵۰ دور در دقیقه و گشتاور C1 و A1 به ترتیب Ncm و Ν/۵ Ncm بود.

در هر سه گروه از Rc-Preb (مروابن، تهران، ایـران) به عنوان روان کننده استفاده شد. تمامی کانالها با ۱۰ سیسی هیپوکلریت ۵/۲۵ درصد (میروابن، تهیران، ایران) شست و شو داده شدند. پس از هـر مرحلـه از آماده سازی، فایلها با گاز و هیپوکلریت پاک شده و در اتو کلاو استریل شدند. هر مجموعه فایل برای پنج کانال استفاده شد، در کل ۱۲ مجموعه فایل برای تهیـه ۶۰ کانال در هر گروه استفاده شد. پس از آمادهسازی کانالها، عکس بلو کهای دارای فایل شکسته به صورت مزیودیستالی زیر استریومیکروسکوپ گرفته شد. در ادامه عکسها با نـرم افـزار کـامپیوتری MIP4 (آسـیا پردازان، تہران، ایران) بررسی شدند. همچنین طول

جدول ۱. میزان شکست فایل ها

نوع فايل	Protaper	Neoniti	Smart TractX3
درصد شکست فایل	1.9/99	7. •	7. •
P value در مقایسه با فایل Protaper	-	٠/٠٧٥	٠/٠۶٥

جدول ۲. میانگین طول قطعه شکسته شده فایل Protaper و فاصله آن از انتهای بلوک

عنوان						میانگین
طول قطعه شكسته شده	۲/۲۳۲	۶۵۰/۲	736/7	۲/ • • ۲	۲/۳۲	Y/YYX±•/Y19
فاصله از انتهای بلوک	۱/۰۰۳	۱/۰۰٤	1/.74	1/841	۱/۳۷۵	1/18 0 ±•/1 1 8

ىحث

به طور کلی، دو مدل شامل دندانهای کشیده شده و بلوکهای رزینی برای مقایسه میزان شکست فایـلهـا در مطالعات قبلی بیشترین استفاده را داشتهاند [۳-۱]. در مطالعه حاضر از بلوک رزینی با انحنای شدید بهدلیل سختی مشابه، دندانهای کشیده شده و همچنین احتمال شکستگی بالای فایل استفاده شد [۸،۳]. مطالعه حاضر اولین مطالعهای بود که میـزان شکسـت سیستم Smart Tract X3 را به عنوان یک فایل روتاری نوظهور جدید، با سیستم آلیاژ Ni-Ti معمولی از جملـه ProTaper Universal و سیسـتم فایــل Neoniti ارزیابی کرد. اگرچه نتایج مطالعه حاضر تفاوت آماری معنی داری را در رابطه با میزان شکستگی در مقایسه بین گروهی نشان نداد، اما به نظر مــىرســد ميــزان شكسـتگى ۶/۶ درصــد در گــروه ProTaper Universal به دلیل عوارض جانبی تـلاش برای خارج ساختن یا دور زدن بخش شکسته که مى تواند توده اصلى عاج را حـذف كـرده و يـا باعـث سوراخ شدن ریشه شود، از نظر بالینی مهم باشـد[۹]. مطالعات متعددی بر روی آلیاژ Ni-Ti بـا روشهـای مختلف وجود دارد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. در مطالعـه آنکـارا 1 و همکـاران، در ریشـههـای خمیده شدید مولرهای کشیدهشده، میـزان شکسـتگی ۰/۶ درصد گزارش شد که به دلیل تفاوت در روش، کمی کمتر از نتایج مطالعه حاضر است. آنکوروم^۲ از هر فایل برای یک کانال استفاده کرد. با این حال، در مطالعه حاضر از هر مجموعه فایـل بـرای پـنج کانـال، جهت بررسی اثر مقاومت خستگی بر شکستگی، استفاده

گردیــد $[1 \cdot 1]$. در مطالعــه دیگــری توســط ارتــاس 7 و همکاران، فایل Protaper Universal پس از کاربرد در کانال ریشه دنـدانهـای مـولر فـک پـایین انسـان بهطور میانگین ۳/۷ بار دچار شکست شد، این تفاوت را میتوان با در نظر گرفتن تفاوت در روش کار ماننـد دندان کشیده شده در مقابل بلوک رزین و انحنای متوسط (٤٠-١٠ درجه) كانال دندان در مقابل انحنـای شدید بلوک پیشساخته (٤٥ درجه) تفسیر کرد[۱۱]. در مطالعه دیگری توسط امین سبحانی و همکاران بـر روی انواع شیارهایی که کانالهای منحنی را شبیهسازی میکنند، هیچ شکستگی در سیستم Neoniti گـزارش نشد که مطابق با نتایج ما، آنها به این نتیجـه رسـیدند که Neoniti به دلیل ساخت منحصر به فرد (EDM) و عملیات حرارتی، بالاترین مقاومت در برابر خستگی را دارد [۱۲]. در آزمایش دیگری از نوابیزاده و همکاران، بـر روی کانـال مصـنوعی فـولاد ضـد زنـگ، سیستم فایل Neoniti به دلیل ماشینکاری تخلیه الکتریکی و نحوه عملیات حرارتی، مقاومت خستگی بالاتری در مقابل سیستم Reciproc نشان داد [۱۳]. محل شکستگی میتواند در حذف قطعه شکستهشده، پاکسازی و شکلدهی کانال موثر باشد [۱٤]. در مطالعه حاضر، شکستگی در یک سوم آپیکال کانال رخ دادهاست که به سختی قطعه شکسته خارج میشود. با این وجود، آمادهسازی کانالها به دلیـل شکسـتگی F2 كه آخرين فايـل مـورد اسـتفادهاسـت، قابـل قبـول میباشد[۱۵].

از نظـر محـل شکسـت، فایـلهـا بـا میـانگین فاصـله ۱۸۶۰±۰/۱۸۶ میلیمتر از راس بلوک دچار شکسـت ۲/۲۲۸±۰/۲۲۸

³ Ertas

¹ Ankara

² Ankurum

نتيجهگيري

به طور خلاصه، تفاوت آماری معنی داری بین فایلها Neoniti و ProTaper Universal Smart Tract X3 در مورد بروز شکستگی در حین آماده سازی پنج کانال با انحنای شدید وجود نداشت.

تشكر و قدرداني

مطالعه حاضر بخشی از پایاننامه رزیدنتی دندانپزشکی میباشد که تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور انجام شده و با کد اخلاق ۱۳۹۷/۱۶۰ به تاریخ ۲۷/۰۵/۲۰۱۸ به تایید کمیته اخلاق رسیده است.

تعارض منافع

برای نویسندگان جهت چاپ این مقالـه تعـارض منـافع وجود ندارد. میلی متر بود و هر چهار فایل شکسته شده، F2 بود که در راستای چندین مطالعه قبلی از جمله. در مطالعه آنکوروم، مطابق با نتایج ما، محل شکستگی در یک سوم آپیکال کانال ریشه ذکر شد [۱۰]. در مطالعه ارتاس نیز همسو با مطالعه حاضر، شکستگی در فواصل ۲-۳ میلی متری از اپیکال فایل گزارش شده است [۱۱]، که همه این یافته ها به ضعیف ترین بخش فایل اشاره می کنند. این مطالعه محدودیت های خاصی داشت، از آنجایی که در مطالعه حاضر تمرکز بر میزان شکستگی در پاکسازی و شکل دهی پنج کانال انتخاب گردید، نتایج را نمی توان به مشکلات ناشی از خستگی این نتایج را نمی توان به مشکلات ناشی از خستگی این فایل ها در تعداد کانالهای بیشتر تعمیم داد.

References

- 1- Rashad M, Ali A, Ibraheem A. Cyclic fatigue resistance of one curve, Hyflex EDM and Neolix NiTi files in simulated curved canals. Indian J Public Health. 2020; 11(2):24-30.
- 2- Ruiz X, Karanam KD. Rotary endodontics: a brief review. MAR Dental Sci. 2021; 2(4):1-10.
- 3- Thakur D, Makkar S, Mushtaq F, Mushtaq U. Comparative evaluation of cyclic fatigue fracture resistance of newer Ni Ti rotary files: An in vitro study.Int J Appl Dent.2020; 6(3):571-574.
- 4- Shen Y, Qian W, Abtin H, Gao Y, Haapasalo M. Effect of environment on fatigue failure of controlled memory wire nickel-titanium rotary instruments. J Endod. 2012; 38(3):376-80.
- 5- Madarati A, Watts D, Qualtrough A. Factors contributing to the separation of endodontic files. British Dent J. 2008; 204(5):241-5.
- 6- Gambarini G, Miccoli G, Zanza A, Del Giudice A, Testarelli L. How to improve properties of Nickel–Titanium rotary instruments. Dent Pract. 2020; 21(4):351-2.
- 7- Tabassum S, Zafar K, Umer F. Nickel-Titanium rotary file systems: What's new? Eur Endod J. 2019; 4(3):111-120.
- 8- Khalilak Z, Fallahdoost A, Dadresanfar B, Rezvani G. Comparison of extracted teeth and simulated resin blocks on apical canal transportation. Iran Endod J. 2008; 3(4):109-118.
- 9- Shemesh H, Roeleveld AC, Wesselink PR, Wu M-K. Damage to root dentin during retreatment procedures. J Endod. 2011; 37(1):63-6.
- 10- Ankrum M, Hartwell G, Truitt J. K3 Endo, ProTaper, and ProFile systems: breakage and distortion in severely curved roots of molars. J Endod. 2004; 30(4): 234-7.
- 11- Ertas H, Capar ID. An in vitro analysis of separation of multi-use ProTaper Universal and ProTaper Next instruments in extracted mandibular molar teeth. Scanning. 2015; 37(4):270-6.
- 12- Aminsobhani M, Meraji N, Sadri E. Comparison of cyclic fatigue resistance of five nickel titanium rotary file systems with different manufacturing techniques. J Dent (Tehran). 2015;12(9):636-46.[full text in persian]
- 13- Nabavizadeh MR, Sedigh-Shams M, Abdolrasoulnia S. Cyclic fatigue life of two single file engine-driven systems in simulated curved canals. Iran Endod J. 2018; 13(1):61-70.

[DOR: 20.1001.1.22287280.1402.23.2.3.7]

- 14- Capar ID, Kaval ME, Ertas H, Sen BH. Comparison of the cyclic fatigue resistance of 5 different rotary pathfinding instruments made of conventional nickel-titanium wire, M-wire, and controlled memory wire. J Endod. 2015; 41(4):535-8.
- 15- Terauchi Y, Ali WT, Abielhassan MM. Present status and future direction: removal of fractured instrument. Int Endod J. 2022; 55(3):685-709.